

印刷水性哑油

水性哑油 Matt Coatings

经过特殊配方配制的油,可提供低光光泽度,能与普通光泽度和高光形成强烈的光泽度反差,从而达到视觉上的冲击效果和美化产品的作用。

我们的技术提供了不同级别的光泽度,消除缎面和哑光过油后一般存在的条纹和流平性不足问题。

缎面和哑光油主要用于化妆品或者商业广告印刷,提供不同级别的光泽度,从而实现强烈的视觉效果,达到美化印刷品的作用。

ABC/ALLIED 的缎面和哑光油可提供很高的印刷灵活性,对涂布的表面有相当的宽容度,既可进行在箔片为底基的图文上涂布,也可进行UV过油。

- 缎面油的光泽度在60°光泽计下测量为30-60°
- 哑光油的光泽度在60°光泽计下测量为10-30°

产品编号 Standard	产品特征 Description	光泽度 Gloss level	20°C粘性 Viscos. Sec at 20°C	快速干燥 Fast Dry	高耐磨性 High rub	光滑度 Gloss level	干燥反应 Drying reactivity	抗粘性 Blocking resistance	可粘性 Gluable	脱机涂布 Coating machine	胶印纸 Offset	双面涂布 Two-sided coating	抗刮 cuff resistance
WB2005	超哑光	4-6	40	WB9005	WB2105	1	3	4	3	•	•	•	2
WB2010	哑光	6-12	40	WB9010	WB2110	1	3	3	3	•	•	•	2
WB2015	标准中性	12-15	40	WB9015	WB2115	1	3	3	3	•	•	•	2
WB2020	透明感	18-21	40	WB9020	WB2120	1	3	3	3	•	•	•	2
WB2025	绸面哑光	24-28	40	WB9025	WB2125	1	3	3	3	•	•	•	2
WB2030	绸面哑光	28-32	40	WB9030	WB2130	1	3	3	3	•	•	•	2
WB2035	绸面哑光	32-36	40	WB9035	WB2135	1	3	3	3	•	•	•	2

※限制适用/需实验 •合适 ○不合适 等级:1<2<3<4

储存: 避免日光直射,温度在15-40度之间储存6个月,使用前请均匀搅拌。

包装: 50kg/200kg



印刷水性哑油

超高光泽光油 Super Gloss Coatings

超高光泽油-超高光泽油可为高品质商业印刷品,折叠彩盒和标签提供最高级别的光泽度。超高光泽油具有很高的固含量,在以不同基底上进行涂布的时候可以实现良好的拒渗性和最优的光泽度。

ABC/ALLIED拥有多款独特高效自翻版印刷涂布光油,他们都具额外添加的抗阻力流平化工,有非常出色的流平性能,在日程安排紧密且印刷高密度大图文时,可具有更高的涂布自由度。

产品编号 Standard	产品特征 Description	光泽度 Gloss level	20°C粘性 Viscos. Sec at 20°C	快速干燥 Fast Dry	高耐磨性 High rub	光滑度 Gloss level	干燥反应 Drying reactivity	抗粘性 Blocking resistance	可粘性 Gluable	脱机涂布 Coating machine	胶印纸 Offset	双面涂布 Two-sided coating	抗刮 cuff resistance
WB6370	超高光	70-80	50	WB9970	WB6420	3	4	4	※	•	•	○	4

※限制适用/需实验 •合适 ○不合适 等级:1<2<3<4

储存: 避免日光直射,温度在15-40度之间储存6个月,使用前请均匀搅拌。

包装: 50kg/200kg